

## OBEČNÉ INFORMACE

1-7520 Epoxy Primer Grey je vysoce vyplňující epoxidový nátěr s dobrou odolností proti chemikáliím, který se snadno nanáší nástřikem. Aplikace za mokra je možná.

## SMĚŠOVACÍ POMĚR



**Broušení:** 2 : 1 Primer : Hardener + 15% Uni Thinner  
**Bez broušení:** 2 : 1 Primer : Hardener + 20% Uni Thinner

## SLOŽKY



1-70 Epoxy Primer Hardener  
1-141 Uni Thinner Fast  
1-151 Uni Thinner Medium  
1-161 Uni Thinner Slow

## NASTAVENÍ PISTOLE



|                  | TRYSKA (MM)       | TLAK VZDUCHU (BAR / PSI) |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| HVLP             | 1,3-1,5           | 2/29                     |
| HE               | 1,3-1,8           | 1,8-2,0/26-29            |
| Airless / Airmix | 0,009"-0,011"/40" | 160-200/2100-2900        |

## PŘÍSADEY



## APLIKACE



**Broušení:** 1 - 2 vrstvy 50 - 80 µm (2,0-3,15 mil)  
**Bez broušení:** 1 vrstva 50 µm (2,0 mil)

## PŘÍPRAVA POVRCHU



**Čištění:** Očistěte pomocí 1-951 Silicone Remover metodou mokrá/suchá. Broušení: Obruste důkladně povrch pomocí suchých disků P180. Pro přípravu nátěru E-coat a povrchových úprav OEM obruste suchými disky P240 nebo jemným vliesem. Čištění: Po přípravě povrchu opakujte čisticí postup.



**Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí postřík.**

## ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



| SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F |           | NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F |               |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Odtěkání                       | 45 minut  | Odtěkání                   | 10 - 20 minut |
| Bez prachu                     | 45 minut  | Bez prachu                 | -             |
| Suché pro manipulaci           | 16 hodiny | Suché pro manipulaci       | 60 minut      |
| Suché pro použití pásky        | 16 hodiny | Suché pro použití pásky    | 60 minut      |
| Suché pro broušení             | 16 hodiny | Suché pro broušení         | 60 minut      |
| Suché pro leštění              | -         | Suché pro leštění          | -             |

Doby odtěkání pro mokrou aplikaci 45 minut.

## NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



MM 900 - 9999 WaterBase 900\* Series  
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series  
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series  
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

## PODKLADY



Ošetřené a obroušené staré nátěrové systémy na: Kov, (ocel-zinek-hliník) nebo broušený polyester.

## DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



24 hodin

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

| PŘEDPISY EU                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kód VOC                                                                                                               | 2004/42/IIIB(c)(540)536                                                                                                                                                   |                                      |
| Dílčí kategorie produktu (podle směrnice 2004/42/ES) a max. obsah VOC (ISO 11980-1/2) výrobku připraveného k použití. | IIIB/c. Základní nátěr - povrchová úprava/nátěrový tmel a všeobecný základní nátěr na kov. Mezní hodnoty EU: 540 g/l (2007) Tento výrobek obsahuje maximálně 536 g/l VOC. |                                      |
| Chemický základ                                                                                                       | 2K epoxidový základní nátěr                                                                                                                                               |                                      |
| Fyzikální vlastnosti                                                                                                  | Viskozita (RTS)                                                                                                                                                           | 17 - 19 Dincup 4 / 20°C              |
|                                                                                                                       | Měrná hmotnost (g/l) Broušení                                                                                                                                             | 1,239                                |
|                                                                                                                       | Měrná hmotnost (g/l) mokrá na mokrou                                                                                                                                      | 1,232                                |
|                                                                                                                       | Bod vznícení v uzavřené nádobě                                                                                                                                            | 18,5°C / 65,3°F                      |
|                                                                                                                       | Objem pevných látek (%) Broušení                                                                                                                                          | 36,6                                 |
|                                                                                                                       | Objem pevných látek (%) mokrá na mokrou                                                                                                                                   | 35,6                                 |
|                                                                                                                       | Vydatnost Broušení                                                                                                                                                        | 6 m²/L/60 µm<br>245 ft²/Gal/2,4 mil  |
|                                                                                                                       | Vydatnost mokrá na mokrou                                                                                                                                                 | 12 m²/L/30 µm<br>490 ft²/Gal/1,2 mil |
|                                                                                                                       | Lesk                                                                                                                                                                      | Matný                                |
|                                                                                                                       | Barva                                                                                                                                                                     | Bílý                                 |



**DEBEER**  
REFINISH

**1-7520**  
Epoxy Primer Grey

## OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (*doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu*).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

<https://sds.de-beer.com>

## ČISTĚNÍ



1-051 Gun Cleaner

## SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky; (za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).

## POZNÁMKY



**Lze brousit za sucha i za mokra. Kvůli značnému množství druhů hliníkových částí nejdříve kontaktujte dodavatele.**