

OBCENÉ INFORMACE

47-59 1K Binder je aditivum s vynikajícími vysoušecími vlastnostmi pro přeměnu MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series nebo 1-204 MS Clear Coat na 1K povrch.

SMĚŠOVACÍ POMĚR



2 : 1 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
nebo 1-204 MS Clear Coat : + 50% Thinner

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APLIKACE



2 - 3 vrstvy 50 - 60 µm (1,6 - 2,2 mil)

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtěkání	-	Odtěkání	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché pro manipulaci	2 - 2,5 hodiny	Suché pro manipulaci	-
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	-
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	-
Suché pro leštění	-	Suché pro leštění	-

PODKLADY



47-59 1K Binder je třeba aplikovat pouze na dobře obroušenou, odmaštěnou čistou ocel se základním nátěrem a hliník se základním nátěrem. Dobře obroušené GRP, OEM nátěry a staré nátěrové systémy v dobrém stavu.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



-

SLOŽKY



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
1-204 MS Clear Coat
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

Nepřidávejte tužidlo.

PŘÍSAZY



-

PŘÍPRAVA POVRCHU



Předčištěný povrch pomocí 1-951 Silicone Remover a očištěný do sucha. Obruste povrch abrazivem P400 nebo jemnějším. Odstraňte všechny zbytky brusiva stlačeným vzduchem, vyčistěte pomocí 1-951 Silicone Remover a otrepte do sucha.



Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí rozstřík.

NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



-

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 47-59 1K Binder		
Chemický základ	2-složkové hydroxyakrylátové pryskyřice	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Měrná hmotnost (kg/l)	0,975
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	47°C / 116,6°F
	Objem pevných látek (%)	38,7
	Výdatnost	-
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	-

OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (*doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu*).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČIŠTĚNÍ



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky; (za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).

POZNÁMKY

