

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SP4699 MS Clear Coat High Gloss 2:1 je vysoko lesklý číry vrchný lak, ktorý sa veľmi ľahko používa. Môže sa sušiť na vzduchu alebo núteným sušením.

POMER MIEŠANIA



2 : 1 Číry lak : MS tužidlo + 0 - 10 % riedidlo

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,4	Pozri info výrobcu
HE (stredotlak)	1,2-1,4	Pozri info výrobcu
Tlaková nádrž	0,85-1,2	4,0-5,0

APLIKÁCIA



2 vrstvy, 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VZDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetranie	5 - 10 minút	Odvetranie	5 - 10 minút
Bez prachu	20 - 30 minút	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	8 hodín	Suché na manipuláciu	25 - 35 minút
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	Po ochladení
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	Po ochladení
Suché na leštenie	8 hodín	Suché na leštenie	Po ochladení

PODKLAD



Water Basecoat a Solvent Basecoat. Nanesené opieskovaním a odmastené staré vrstvy.

Základná farba by mala byť úplne suchá.

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



120 - 240 minút

ZLOŽKY



SP2198 MS Hardener Medium
SP2098 MS Hardener Fast
SP2298 MS Hardener Slow
SP3099 Thinner Fast
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow

PRÍSADY



-

PRÍPRAVA POVRCHU



-

Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.



ĎALŠIA VRSTVA



-

FYZICKÉ ÚDAJE

Chemická báza	2K polyuretánový vrchný náter	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	17- 18 Dincup 4 / 20°C
	Merná hmotnosť (g/l)	0,981
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	29°C / 84,2°F
	Obj. % tuhých látok	36,9
	Spotreba	7,4 m²/L/50 µm
		300 ft²/Gal/1,2 mil
	Lesk	Vysoký lesk
	Farba	-

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

<https://www.spralac.com>

ČISTENIE



Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30 °C/50 - 90 °F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY



Špecifické informácie pre použitie v Európe (EÚ): Tento výrobok (prípravený na použitie) nie je kompatibilný s VOC. Prečítajte si prosím vyhlásenie VOC (2004/42 / EC).