

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SP5199 HS Primer Grey 5 : 1 je 2K vysoko tuhý základný plnič/brúsna farba. Tento substrát sa veľmi ľahko nanáša pieskovaním a je ideálny pre všetky súčasné automobilové systémy. Tento výrobok je tixotropný; dobre miešateľný.

POMER MIEŠANIA



Základ : MS Tužidlo : Riedidlo 5 : 1 + 0 - 5% Riedidlo

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,4-1,6	Po ochladení
HE (stredotlak)	1,4-1,6	Po ochladení
Bez vzduchu/ Vzduchová zmes	0,009-0,0011"/40°	-

APLIKÁCIA



2-4 vrstvy, 60-180 µm (2,4-7,2 mil)

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetranie	5 - 10 minút	Odvetranie	5 - 10 minút
Bez prachu	20 - 30 minút	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	4 hodín	Suché na manipuláciu	20 - 30 minút
Suché na olepenie	4 hodín	Suché na olepenie	20 - 30 minút
Suché na brúsenie	4 hodín	Suché na brúsenie	20 - 30 minút
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	-

PODKLAD



Holá oceľ. Čistý pozinkovaný plech odolný proti nárazu Staré vrstvy laku.

Poznámka: Nepoužívajte na hliník

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



30 minút

ZLOŽKY



SP2198 MS Hardener Medium
SP2098 MS Hardener Fast
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow
SP3099 Thinner Fast

PRÍSADY



PRÍPRAVA POVRCHU



Povrch predtým vyčistiť s SP6499 Silicone Remover vyutierať a utrieť dosucha. Povrch opracovať opieskovaním s abrazívnym pieskom P240 až P320. Všetky zvyšky po opieskovaní odstráňte stlačeným vzduchom, použiť vákuovú brúsku a vyčistite s SP6499 Silicone Remover vyutierať a utrieť dosucha.

Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.

ĎALŠIA VRSTVA



FYZICKÉ ÚDAJE

PREDPISY EÚ	
Kód VOC	2004/42/IIIB(c)(540)540
Subkategória výrobku (podľa smernice E. 2004/42/EC) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) na použitie pripraveného výrobku.	IIIB/c. Základný náter - povrchová úprava/tmel a bežný základný náter na kov. Medzné hodnoty EÚ: 540 g/l. (2007) Tento výrobok má maximálny obsah 540 g/l VOC.
Chemická báza	Polyuretánový základný náter na báze kombinácie hydroxylakrylátových živíc
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)
	Merná hmotnosť (kg/l)
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba
	Obj. % tuhých látok
	Spotreba
	Lesk
	Farba

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

<https://www.spralac.com>

ČISTENIE



Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky (za normálnych skladovacích podmienok 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (neotvorený kontajner)

POZNÁMKY



-